

BOLETIM TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

ADESIVO BASE D'ÁGUA PARA COLAGEM DE PISOS VINÍLICAS, CARPETES EM PVC E EMBORRACHADOS. Unipega Adesivo Acrílico para Pisos Vinílicos é uma emulsão acrílica a base de água para colagem permanente de pisos vinílicos em placa, rolo e LVT. Fácil de misturar e aplicar, possui alto desempenho, boa resistência à umidade e secagem rápida. Indicado como cola de pega permanente para colagem dos pisos vinílicos e suas variáveis, bem como: carpete em placa, quando sua base for em PVC; carpetes em manta quando sua base for emborrachada e outros sobre pisos nivelados.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: Superfícies cimentícias devem conter teor de umidade residual máximo de 2,5%, além de estarem devidamente regularizadas e curadas, livre de poeiras, partículas soltas, trincas, ceras, óleos, tintas, ferrugem e restos de gessos que possam reduzir a aderência. Em pisos térreos deve-se impermeabilizar a superfície do piso a fim de bloquear o vapor de água proveniente do solo, evitando bolhas, deslocamento e falta de aderência entre o adesivo e o piso cimentício. **ANTES DE APLICAR:** Certifique que a faixa de temperatura esteja entre 15 a 35°C e umidade inferior a 68%. Além disto, é importante que os pisos estejam aclimatizados nessa faixa de temperatura por 24 horas antes da aplicação, evitando a retração ou expansão em pisos vinílicos de baixa espessura.

MODO DE USO: Misture o conteúdo da embalagem de 2 a 3 minutos com uma haste acoplada a furadeira ou misturador universal. Após mistura da cola, aplicar sobre a base com o auxílio de uma desempenadeira de aço dentada A4 para piso vinílico ou rodo dentado o consumo de 0,25 a 0,30 kg/m². Aguardar de 20 a 30 minutos, para que ocorra o tempo de tack (pega) e inicie a aplicação do revestimento de forma a garantir o contato uniforme do revestimento sobre a cola (utilizar um esfregão de madeira revestido com um tecido ou um rolo compressor de aço para comprimir o revestimento no adesivo dando início sempre no meio do piso e seguindo para as bordas eliminando possíveis falhas de aplicação). Tempo em aberto máximo de 50 a 60 minutos. Utilize os EPI's adequados para preparo e aplicação do adesivo (luvas, óculos, etc). Para melhorar a aderência do adesivo à base cimentícia, lixe o substrato com lixa de massa #80.

PROPRIEDADES

TESTE	UNIDADE	RESULTADO
Aparência filme úmido	Visual	Líquido viscoso
Aparência filme seco	Visual	Creme
Viscosidade	cP	10.000 a 15.000
Teor de sólidos	%	70 a 75
pH	%	4 a 6
Consumo	g/m ²	250 a 300
Liberação da área para tráfego leve de pedestres (para áreas secas sem contato com água). Tempo pode variar de acordo com a temperatura.	h	4

RENDIMENTO

BALDE 4KG: Rende em média 14m².

BALDE 18KG: Rende em média 65m².

O rendimento pode apresentar variações, dependendo das condições de preparo da superfície onde será aplicado, da uniformidade da superfície, da umidade relativa do ar / da superfície, temperatura e condições climáticas, conhecimentos técnicos do aplicador etc.

LIMITAÇÕES

Não utilizar em áreas molháveis, locais que tenham contato permanente com água, áreas com umidade ascendente ou áreas expostas a chuva. Não utilizar para fixação de pisos vinílicos em tetos. Não realizar aplicações diretas em pisos frios como porcelanatos, cerâmicas, revestimentos epóxi ou poliuretanos. Não aplicar em fórmicas, madeiras e perfil de borracha, nem em substratos metálicos ou locais que tenham movimentações e utilizações de temperaturas maiores que 42°C. Produto não indicado para aplicações em áreas sujeitas à umidade ou ambientes expostos ao sol.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 12 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha com Dados de Segurança (FDS).



unipega.com

info@unipega.com

