

BOLETIM TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Unipega Cola Rodapé é uma cola à base de resina acrílica sem solventes para fixação de rodapés, roda-meios, roda-tetos e rosetas. Adere em plástico*, madeira, azulejo, tijolo, gesso, papelão e MDF. Possui alta aderência para garantir uma perfeita fixação. Fácil de aplicar e de remover excessos, sem colar a pele. Pode ser pintado e lixado após cura total. Resistente à umidade e formação de fungos.

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool isopropílico e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do produto. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.

MODO DE USO: Aplique a cola na superfície da peça a ser colada e nas suas emendas. Pressione a peça contra a parede e/ou teto e retire o excesso de cola com uma espátula, limpando as bordas com uma esponja úmida. Para melhorar o acabamento das emendas, pode ser utilizada uma lixa d'água nas juntas entre as peças.

PROPRIEDADES

TESTE	UNIDADE	RESULTADO
Índice COV (Compostos Orgânicos Voláteis)	g/L	5
Aspecto	Visual	Pastoso
Tempo em aberto	min	11
Tempo de cura total (a 20°C)	h	48h (materiais porosos) e 72h (materiais não porosos)
Temperatura de aplicação	°C	10 a 40
Resistência a temperatura (após cura final)	°C	-20 / +80

CORES

COR	REFERÊNCIA RAL INICIAL
BRANCO	9003

LIMITAÇÕES

Não aplicar em espelhos e aquários. Não aplicar em plásticos* à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno. Não aplicar em materiais que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não aplicar em adesão estrutural que necessite resistência. Não aplicar em superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas, paredes com revestimento em processo de descascamento. Para colagem, é necessário que ao menos um dos substratos sejam porosos. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 18 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. **Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha com Dados de Segurança (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com

