

BOLETÍN TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Tiene un alto tack inicial (agarre inmediato) para una unión extra fuerte de hasta 350kg, en varios materiales* (excepto PE, PP y PTFE), de metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, PVC, vajillas, madera, PVC y otros. Se puede aplicar en cualquier condición climática e incluso sobre superficies húmedas. Con resistencia a los rayos UV y libre de solventes, Unipega High Tack Ultra puede usarse en interiores y exteriores, acepta pintura y no mancha el sustrato.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo y aceites. Eliminar todos los restos de material, especialmente aquellos que no estén suficientemente adheridos a las capas (lijar si es necesario). Limpie y desengrase la superficie con alcohol isopropílico y manténgala seca antes de la aplicación. No utilice queroseno ni gasolina para limpiar superficies. Para un mejor acabado se recomienda utilizar cinta adhesiva en las zonas laterales de la unión donde no se pretende que el producto entre en contacto. En el caso de aplicaciones sobre soportes distintos a los mencionados, se recomienda realizar una prueba para evaluar la adherencia y compatibilidad del producto.

MODO DE EMPLEO: COLLAGES GENERALES: Aplicar el producto en la zona deseada y finalizar inmediatamente. Para pegar piezas muy pesadas, utilice una cuña. Si utiliza cinta adhesiva, retírela antes de que se forme una película. **FIJACIÓN DEL ESPEJO:** Verificar el estado del soporte (pared, azulejo, madera, etc.), que deberá estar limpio y nivelado. Aplique cinta adhesiva de doble cara al espejo. Aplicar el producto en líneas verticales de 10 mm de ancho y 6 mm de alto como se muestra en la figura. Unir las superficies, manteniendo una distancia mínima de 3 mm entre el espejo y el sustrato y no excediendo los 5 minutos. Verifique la posición del espejo antes de unirlo al sustrato, ya que la cinta no permite su reposicionamiento. Utilice cuñas de apoyo al instalar el espejo para ayudar en el proceso inicial de fijación del espejo. Retire las calzas al menos 6 horas después de la instalación. **Nota:** La instalación debe seguir las recomendaciones según ABNT NBR 15198 – ESPEJO PLATA – PROCESAMIENTO E INSTALACIÓN. **FIJACIÓN DEL CUENCO:** Aplicar el producto sobre el cuenco y presionar inmediatamente sobre la piedra. Espere 6 horas antes de mover el tanque y 24 horas antes de usarlo. Después de su uso, dejar una pequeña cantidad de producto encima de la boquilla para formar un tapón. Para reutilizar, retire la tapa. Una vez abierto, reutilizar el producto en el plazo de una semana. Limpie las herramientas antes del curado. Una vez curado el producto sólo puede eliminarse mecánicamente.

PROPIEDADES

PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO
Tiempo de formación de la película	min	20
Tasa de curación	mm/24h	4,0
Densidad	g/cm ³	1,40
Dureza	Shore A	50
Tensión de ruptura	MPa	3,0
Extensión	%	150
Temperatura de aplicación	°C	5 a 40
Resistencia a la temperatura	°C	-40 / +90

COLORES

COLOR	REFERENCIA RAL
BLANCO	9003

Área del Espejo (m ²)	Espesor del espejo (mm) x Longitud del cordón (cm)		
	4mm	5mm	6mm
0,50	10cm	13cm	15cm
0,75	15cm	19cm	23cm
1,00	20cm	25cm	30cm
1,25	25cm	32cm	38cm
1,50	30cm	38cm	45cm
1,75	35cm	44cm	53cm
2,00	40cm	50cm	60cm
2,50	50cm	63cm	75cm
3,00	60cm	75cm	90cm



Imagen ilustrativa de la aplicación de cordón


INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. **Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Ficha de Datos de Seguridad (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com



BOLETÍN TÉCNICO

LIMITACIONES

No utilizar en acuarios. No aplicar sobre plásticos a base de polietileno, polipropileno, nailon®, acrílico y politetrafluoroetileno. No aplicar en piezas que entrarán en contacto con alimentos y estarán continuamente sumergidas en medios líquidos. No aplicar sobre fachadas de vidrio o cualquier adherencia estructural que requiera resistencia. No aplicar en juntas de movimiento ni fachadas de edificios. Antes de pintar, se recomienda realizar una prueba previa. Las pinturas a base de disolventes y aceites pueden ser perjudiciales para el producto.

ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en su embalaje original y almacenarse en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, alejado de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material sobrante en su embalaje original. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Vida útil (desde la fecha de fabricación): 12 meses.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. **Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Ficha de Datos de Seguridad (FDS).**



unipega.com

info@unipega.com



/unipegaoficial



@unipega_oficial



Unipega



Unipega