

### BOLETÍN TÉCNICO

#### CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Sellador base acrílico con fungicida indicado para sellar grietas y fisuras superficiales que presentan poco movimiento. Se adhiere al hormigón, mampostería y paneles de yeso. Se puede recubrir sobre la aplicación, lijar y pintar.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Deje la superficie seca, limpia, libre de polvo y aceites. Eliminar todos los restos de material, especialmente aquellos que no estén suficientemente adheridos a las capas (lijando si es necesario). Limpie y desengrase la superficie con alcohol isopropílico y manténgala seca antes de la aplicación. No utilice queroseno ni gasolina para limpiar superficies. Al sellar grietas y fisuras en paredes, abra la grieta con una herramienta puntiaguda para retirar cualquier material que no esté adherido al área de aplicación. El ancho y profundidad máximos de la grieta deben ser de 1 mm, ya que grietas más grandes pueden indicar problemas estructurales en el edificio y deben ser evaluadas por profesionales.

**MODO DE EMPLEO:** Aplicar el producto rellenando completamente la grieta. Retire el exceso presionando ligeramente una espátula sobre el área aplicada. Lijar después de 24 horas para terminar. Limpie las herramientas antes del curado. Después de su uso, dejar una pequeña cantidad de producto encima de la boquilla para formar un tapón. Para reutilizar, retire la tapa. Una vez abierto, reutilizar el producto en el plazo de una semana. Limpie las herramientas antes del curado. Una vez curado el producto sólo puede eliminarse mecánicamente.

#### IMPORTANTE:

- El secado completo varía dependiendo de la temperatura en el momento de la aplicación y del espesor del producto aplicado. En días más fríos y húmedos, el secado completo puede tardar hasta 10 días.
- Temperatura de aplicación de 10°C a 40°C.
- Evite el contacto con el agua durante las primeras 24 horas.
- El espesor del producto aplicado no debe exceder de 8mm.

#### PROPIEDADES

PRUEBA	UNIDAD	RESULTADO
Tiempo de formación de la película	min	15
Tasa de curación	mm/24h	2,0
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	1,58
pH (25°C)	-	9
Tensión de ruptura	MPa	1,5
Extensión	%	50
Temperatura de aplicación	°C	10 a 40
Resistencia a la temperatura	°C	-20 / +60

#### COLORES

COLOR	REFERENCIA RAL
BLANCO	9003

#### LIMITACIONES

No aplicar sobre espejos ni acuarios. No aplicar sobre plásticos a base de polietileno, polipropileno, nailon®, acrílico y politetrafluoroetileno. No aplicar sobre materiales que entren en contacto con alimentos y sumerjan de forma continua en medios líquidos. No aplicar sobre adherencia estructural que requiera resistencia. No aplicar sobre superficies que liberen aceite, plastificantes o disolventes, como madera sumergida en aceite, superficies húmedas, paredes con revestimiento descascarado. Para la unión es necesario que al menos uno de los sustratos sea poroso. Antes de pintar, se recomienda realizar una prueba previa. Las pinturas a base de disolventes y aceites pueden ser perjudiciales para el producto.

#### ALMACENAMIENTO

El producto debe conservarse en su embalaje original y almacenarse en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, alejado de la luz solar directa y lejos de fuentes de calor. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material sobrante en su embalaje original. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas. Vida útil (desde la fecha de fabricación): 18 meses.

#### INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. **Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Ficha de Datos de Seguridad (FDS).**



**unipega.com**

info@unipega.com

